

Permabond ET510 verklebt eine breite Palette von Oberflächen, wie z.B., Holz, Metall, Keramiken, sowie eine große Anzahl von Plastikmaterialien und Verbundwerkstoffen. Es handelt sich um einen halbflexiblen Struktur-Klebstoff, mit hoher Beständigkeit gegenüber Wasser, Benzin und Ölen.

Physikalische Eigenschaften

	ET510A	ET510B
Chemikalische Gruppe	Epoxyhartz	Aminhärter
Farbe	Farblos	Bernsteingelb
Viscosität	23.000 mPa.s	35.000 mPas
Spezifisches Gewicht	1,2	1,0

Leistungen

Mischungs-Verhältnis	Volumenteile	1:1
Spaltfüll bis zu		2mm
Topfzeit	Mixed @ 20°C	15 Minuten
Funktionsfestigkeit		40-60 Minuten
Endfestigkeit		72 Std.
Scherfestigkeit	ASTM D-1002	12 N/mm ² (Stahl)
Schälwiderstand	ISO4578	80 N/25mm
Shore D-Härte		80
Elongation at break		30%
Einsatztemperatur*		-40 bis +80°C

* Bei geringen Belastungen können kurzzeitig höhere Temperaturen auf gebracht werden

Oberflächenvorbereitung

Vor dem Auftragen des Klebstoffes sollten die Oberflächen, sauber, trocken und fettfrei sein. Wir empfehlen Permabond Cleaner A für das Entfetten der meisten Oberflächen. Die Oxidschicht einiger Metalle, wie Aluminium, Kupfer und ihrer Legierungen sollte vor dem Auftragen des Klebstoffs mit Schmirgelpapier entfernt werden, um ein noch positiveres Resultat zu erzielen.

Anwendung des Klebstoffs

- Wird eine Kartusche verwendet, stellen Sie sicher, dass die Kolben waagrecht sind, bevor Sie den Klebstoff auftragen. Bringen Sie die Mischdüse an und verwenden sie eine Spendepistole.
- Stellen Sie bei Verwendung groesserer Gebinde sicher, dass das Harz und das Haertungsmittel gruendlich und im richtigen Verhaeltnis gemischt sind.
- Tragen Sie den Klebstoff auf einer Oberflaeche auf und vermeiden Sie Luftblasen.
- Montieren Sie die Teile mit ausreichendem Druck, so dass der Klebstoff sich ueber den gesamten zu verklebenden Bereich verteilt.
- Benutzen Sie eine Spannvorrichtung / Klammer um zu verhindern, dass sich die Teile waehrend des Aushaerteprozesses bewegen.
- Es ist ratsam, die Verbindung nicht zu bewegen bis der Klebstoff vollstaendig ausgehaertet ist.

Lagerung

Lagerungstemperatur	5 bis 25°C
Haltbarkeit Im Ungeöffneten originalgebundene Verpackung	12 Monate

Unabhängig von der Einstufung des Produktes wird bei seiner Handhabung eine gute Betriebshygiene empfohlen. Die vollständigen Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Kontaktadressen Permabond:

Österreich:



Ing. E. Komp GesmbH
Ernst Karl Winter Weg 8/2
1190 Wien
Tel: +43 (0)1 328 88 89 – 0
Fax: +43 (0)1 328 88 89 – 90
E-Mail: office@komp.at
Homepage: www.komp.at

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserer technischen Erfahrung und sind nach unserem Wissen und Gewissen richtig. Ihre Genauigkeit kann nicht garantiert und keine Verantwortung für sie übernommen werden. Außerdem darf keine hierin gemachte Behauptung als bindende Verpflichtung oder Gewährleistung betrachtet werden. Vor der Verwendung dieser Produkte sollen Kunden ihre eigenen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, daß das jeweilige Produkt für ihre speziellen Bedürfnisse unter ihren eigenen Betriebsbedingungen geeignet ist.